

COCCIOPESTO

Coccio frantumato bioecologico per la preparazione di malte, intonaci e sottofondi

COCCIOPESTO è il risultato della macinazione di argille naturali e manufatti cotte a temperature controllate, selezionato in diverse granulometrie. Il prodotto si utilizza miscelandolo con leganti ed inerti naturali per la preparazione ed il confezionamento di malte ed intonaci con proprietà idrauliche. Il COCCIOPESTO migliora le resistenze meccaniche e l'indice di idraulicità della mescole e ne incrementa la traspirabilità favorendo così la regolazione igrometrica degli ambienti. L'uso del coccio frantumato è indicato nei cantieri di restauro e recupero conservativo ed in tutti i casi ove siano richieste malte con particolari caratteristiche meccaniche e chimiche in perfetta armonia con le tradizioni storiche ed ambientali. Il prodotto è per sua natura bioecologico e totalmente riciclabile. Interessante il suo utilizzo, oltre che nella realizzazione di malte, intonaci e betoncini, per la preparazione di sottofondi e massetti in genere e per il successivo terrazzo veneziano.

Il COCCIOPESTO è disponibile nelle granulometrie: 0÷1 mm | 1,5÷3 mm.

MISCELAZIONE E POSA IN OPERA

Il supporto deve essere accuratamente pulito, esente da malte non compatibili, compatto, solido e privo di polvere, di oli e di effluorescenze. Inumidire la muratura ed eseguire la posa dell'impasto in una o più mani fino a realizzare lo spessore desiderato con l'ausilio di cazzuola e frattazzo. L'intonaco applicato viene successivamente livellato e rifinito con staggia e frattazzo. Il COCCIOPESTO si unisce all'impasto tradizionale in betoniera da cantiere in quantità variabili a seconda della destinazione di uso della malta.

AVVERTENZE

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C, in presenza di forte vento, pioggia e sotto l'azione diretta del sole. Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti o su supporti a base gesso.

Con elevate temperature si consiglia di bagnare con acqua il supporto prima dell'applicazione dell'intonaco.

In caso di applicazione con temperature elevate o in presenza di forte vento o di supporti particolarmente assorbenti, mantenere umido l'intonaco mediante nebulizzazione superficiale di acqua.

COCCIOPESTO è un prodotto con colorazione naturale ed è quindi suscettibile a leggere variazioni cromatiche tra le produzioni.

L'aspetto cromatico può variare in funzione delle condizioni ambientali di applicazione.

CONSUMI INDICATIVI

In funzione dell'utilizzo.

CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg su pallets a perdere da 1500 kg protetti da film estensibile.

CONSERVAZIONE

12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio effettuate a 20°C e 50% di U.R. e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

La società Vimark S.r.l. è in possesso del Sistema di Qualità Certificato secondo ISO 9001:2000 rilasciato da MORGAN LLOYD Q.A. INTERNATIONAL con accreditamento internazionale U.K.A.S. numero QAIC / IT / 90471.

Edizione: 04/2009. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com