

## **VOCE DI CAPITOLATO - PROTECH SIL P WAX PEARL**

Tinteggiatura di pareti, anche microcavillate, esposte ad attacchi atmosferici severi (urbano, industriale, marino) da eseguirsi mediante l'applicazione a pennello, rullo o spuzzo di pittura microarmata con microfibre di nylon tipo PROTECH SIL P WAX PEARL, di Azichem Srl, a base di resine siliconiche idrodiluibili, dispersioni acriliche, polimeri fluorurati termoplastici (Teflon) etc. La pittura potrà essere applicata tal quale o con un massimo del 15 - 20% in acqua. Prevedere in ogni caso un trattamento preliminare con apposito primer PROTECH FIX AC di Azichem Srl. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare pulito, esente da tracce di vecchie pitture, privo di polvere etc.

Caratteristiche tecniche della pittura PROTECH SIL P WAX PEARL di Azichem Srl:

Indurimento al tatto (a 20 °C) : 1 h

Indurimento completo (a 20 °C) : 10 - 12 h

Residuo secco (10' a 150 °C): 60%

Viscosità : 4.000-6.000 cP