

## VOCE DI CAPITOLATO - PROTECH WAC

Tinteggiatura estetico protettiva, anticarbonatazione da effettuare mediante applicazione in due mani a pennello rullo o spruzzo di pittura pigmentata tipo PROTECHWAC di Azichem Srl, a base di elastomeri acrilici in emulsione, aggregati fillerizzati ed ossidi colorati pregiati. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare pulito, esente da tracce di vecchie pitture, privo di polvere etc. Applicare il prodotto in 2 mani, a pennello, rullo o spruzzo, diluendo con acqua secondo i seguenti dosaggi:

pennello o rullo = 10%  
a spruzzo = 15 - 25%  
Consumo: 0,2 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>

Caratteristiche tecniche della pittura acrilica, anticarbonatazione, a base di elastomeri in emulsione, PROTECHWAC di Azichem Srl:

Indurimento al tatto (a 20 °C): 1 - 2 h  
Indurimento completo (a 20 °C): 6 - 8 h  
Spessore: 58 µ  
Certificazioni:

UNI EN 1504-2 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo