



ISOLTECO RASATURA MONOCAP

RASANTE LIVELLANTE MONOSTRATO
PER SOTTOFONDI GREZZI

ISOLTECO RASATURA MONOCAP Rasante livellante monostrato per sottofondi grezzi

PRODOTTO	Livellante in polvere, pronto all'uso, ad applicazione manuale e meccanica. Colore grigio.		
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> · Sacco: 25 kg · Pallet: 48 sacchi = 1.200 kg · Conservare in luogo asciutto, su bancale ed utilizzare entro 6 mesi. 		
COMPOSIZIONE	Calce idrata, cemento, inerti ed additivi.		
CAMPI DI APPLICAZIONE	Livellante permeabile al vapore acqueo, di buona lavorabilità. Adatto a: superfici grezze, a base di calce e cemento, intonaci termoisolanti (tipo Isolteco 150), termodeumidificanti (tipo Isolsan 230) e cicli di risanamento (tipo Drymix). Da usarsi prima dell'applicazione di finiture e pitture murali all'interno ed all'esterno.		
CONSUMO	Ca. 1,3 kg/m ² per ogni mm di spessore.		
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Il supporto deve essere asciutto, non ghiacciato, privo di polvere, non idrorepellente, libero da efflorescenze, solido e compatto. Impasto manuale: utilizzare un mescolatore a bassa velocità e versare lentamente il prodotto in acqua pulita, lasciare riposare per circa 5 minuti e poi mescolare nuovamente.		
LAVORAZIONE	Acqua d'impasto: idratare con acqua pulita in ragione di ca. 5,5 - 6,5 litri/sacco. Stesura: applicare con spatola metallica, non arrugginita, con uno spessore di almeno 3 mm. È possibile, inoltre, applicare una rete portaintonaco annegata nello spessore del materiale. Spessore minimo: 1 mm. Spessore massimo: 5 mm.		
AVVERTENZE	<ul style="list-style-type: none"> · Su Isolteco 150, Isolteco Light 110 ed Isolsan 230 non applicare prima di 10 giorni dalla fine della posa del supporto. · Su Isolteco Light 110 applicare a spessori compresi tra 4 - 5 mm con interposizione di rete portaintonaco (obbligatoria). · Su Isolteco 150 ed Isolsan 230 applicare a spessori compresi tra 4 - 5 mm. · Non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a +5 °C o se esiste il pericolo di gelate. · Non aggiungere altri prodotti. · Il prodotto applicato deve asciugarsi ed indurirsi almeno 5 giorni prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura. · L'ulteriore finitura potrà essere eseguita, alternativamente, con: malta fine secca tipo Isolteco Rasatura Monocap (granulometria 0,6 o 1,0 mm); finiture colorate minerali in polvere tipo Ecap MC; finiture colorate ai silicati in pasta tipo Ecap STC; finiture colorate silossaniche in pasta tipo Ecap SC. 		
CLASSIFICAZIONE	Isolteco Rasatura Monocap per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "A1" (96/603/CE ed EN 13501-1).		
CARATTERISTICHE TECNICHE	Granulometria:	1 mm	-
	Resistenza a compressione (28 gg.):	> 2,5 N/mm ²	UNI EN 1015-11
		CS II	UNI EN 998-1
	Adesione:	≥ 0,5 N/mm ² - FP: A,B,C	UNI EN 1015-12
	Resistenza diffusione vapore acqueo μ:	ca. 15	UNI EN 1015-19
	Assorbimento d'acqua per capillarità:	W0	UNI EN 998-1
	Conducibilità termica λ:	0,47 W/mK	UNI EN 1745
	Calore specifico:	1000 J/kgK	UNI EN 1745
Durabilità (contro il gelo / disgelo):	NPD	UNI EN 1015-21	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.



Thermal Insulation & Chemicals Division

ST ISOLTECO RASATURA MONOCAP . Rev 05/2017 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =