



FLR.0147

SANAKOLL

Adesivo a base di calce idraulica per incollaggi, rivestimenti e rasature

Codice Doganale

3824 5090

Imballaggi

- Sacco da 25 kg

Applicazione

- Spatola dentata

Famiglia
Floortech

Linee prodotti

- Building
- Opus
- Sanageb
- Floor

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Collanti e stucchi per pavimentazioni

Categorie funzionali

- Incollaggio e stuccatura di mattonelle, piastrelle, parquet, ecc.
- Incollaggio e rasatura di pannelli modulari termo-isolanti

Aspetto
Polvere

Certificazioni e normative



EN 998-1

Malte da intonaci interni ed esterni - Malta per scopi generali (GP)



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Prodotto della linea Sanageb, la linea prodotti di Azichem Srl dedicata dal 1994 ai prodotti per la bioedilizia e il green building, il risanamento ecologico, l'isolamento termico ed il risparmio energetico.

Descrizione del prodotto

Adesivo, rasante monocomponente a base di calce idraulica, per l'incollaggio di mattonelle, piastrelle ecc., su supporti edili stagionati e compatti; specifico anche per l'installazione di pannelli legno-magnesio, sughero e altre tipologie di pannelli modulari ecologici, nella costruzione di "cappotti naturali" (interni ed esterni), negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Consumi

Utilizzare da 3 a 5 kg/m² di SANAKOLL in base al tipo di supporto e al tipo di materiale da incollare.

Campi d'impiego


Incollaggio di mattonelle e piastrelle, accertatamente porose, mediamente assorbenti ed assolutamente non clinkerizzate (utilizzo solo per pavimentazioni interne). Incollaggio e rivestimento a rasatura di pannelli ed elementi modulari in legno mineralizzato, sughero, ecc..


Colori disponibili


- Nocciola chiaro


Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:
12 mesi

 Diametro massimo aggregato:
0.3 mm

 Miscelare con acqua:
16-18 %

 Pot life:
60 - 75 min

 Temperatura di applicazione:
+6 / +30 °C

Specifiche tecniche

Legame di aderenza (UNI EN 1015-12): 2.4 N/mm²

Massa volumica (UNI EN 1015-6): 1910 kg/m³

Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): 49.0 N/mm²

Resistenza a flessione (UNI EN 1015-11): 7.3 N/mm²

Traspirabilità: 12 - 13 μ

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem

www.azichem.com

Aggiornamento del: **27/06/2019**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Malte cementizie, alla calce e miste
- Massetti di sottofondo

Preparazione dei supporti

I supporti di applicazione dovranno risultare esenti da imbrattamenti, polvere, parti incoerenti, ecc.; preesistenti pitture (lavabili, organiche, a solvente ecc.) dovranno essere rimosse.

Modalità d'impiego

Immettere gradualmente nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto. Aggiungere, gradualmente, SANAKOLL e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione sino alla totale eliminazione dei grumi. Le modalità d'impiego si differenziano in funzione dei materiali di supporto e della specifica destinazione d'uso.

Per l'incollaggio su sottofondi ordinari, assorbenti, in interni, stendere il prodotto con spatola dentata in strati continui di spessore adeguato e quindi porre in opera gli elementi da installare (mattonelle e piastrelle, pannelli, ecc.), con le modalità appropriate ed usuali, esercitando la pressione necessaria per promuovere l'aderenza.

Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Proteggere le superfici fresche dall'insolazione diretta, dalla pioggia e dal vento, curare la stagionatura umida, prolungata.

Accertare preliminarmente la sussistenza delle indispensabili resistenze meccaniche del supporto.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **27/06/2019**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

SANAKOLL è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **27/06/2019**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: **3/3**