



Famiglia  
**Floortech**

Tipologia  
**Massetti di sottofondo**

Linee prodotti  
• Building  
• Sanageb

Categorie funzionali  
• Realizzazione di massetti di sottofondo, livelline e fibre di rinforzo

Componenti  
**Monocomponente**

Aspetto  
**Polvere**

FLR.0157

**SANALIT**

Conglomerato a base calce per massetti e sottofondi leggeri, isolanti

### Codice Doganale

3824 5090

### Imballaggi

- Sacco da 13 kg

### Applicazione

- Frattazzo  
- Pompa  
- Spatola  
- Staggia

## Certificazioni e normative



**EN 13813**

Materiale per massetti



### **Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia**

Prodotto della linea Sanageb, la linea prodotti di Azichem Srl dedicata dal 1994 ai prodotti per la bioedilizia e il green building, il risanamento ecologico, l'isolamento termico ed il risparmio energetico.

## Descrizione del prodotto

Conglomerato pronto all'uso, fibrorinforzato, a base di calce idraulica, perlite granulare e farine di sughero, per la costruzione, con la sola aggiunta dell'acqua, di massetti e sottofondi leggeri, ad elevato isolamento termico ed acustico, negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

## Consumi

Utilizzare circa 6 kg/m<sup>2</sup> di SANALIT per ogni centimetro di spessore da realizzare (circa 600 kg per ogni metro cubo).

## Campi d'impiego

Realizzazione di massetti di sottofondo in bioedilizia, ad elevate prestazioni termo-acustiche.

## Colori disponibili

• Nocciola chiaro

## Caratteristiche fondamentali



Conservabilità:  
12 mesi



Diametro massimo aggregato:  
2.5 mm



Miscelare con acqua:  
25 - 35 %



Pot life:  
60 mm



Temperatura di applicazione:  
+6 / +30 °C

## Specifiche tecniche

Assorbimento capillare (UNI EN 1015-18): 0.35 kg•h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>

Conduttività termica λ: 0.073 W/m\*K

Legame di aderenza (UNI EN 1542): 0.5 N/mm<sup>2</sup>

Massa volumica (UNI EN 1015-6): 950 kg/m<sup>3</sup>

pH 11.8

Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): 1.0 N/mm<sup>2</sup>

Resistenza a flessione (UNI EN 1015-11): 0.6 N/mm<sup>2</sup>

Traspirabilità (UNI EN 1015-19): 11 μ

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **01/07/2019**  
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

Pagina: 1/3

## Pulizia strumenti

• Acqua

## Supporti consentiti

• Calcestruzzo  
• Massetti di sottofondo

## Preparazione dei supporti

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc., convenientemente saturate con acqua fino a raggiungere la condizione di "sature a superficie asciutta".

### Modalità d'impiego

Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto. Aggiungere, gradualmente, SANALIT e l'acqua ancora necessaria, mescolando sino ad ottenere un impasto omogeneo della consistenza desiderata e privo di grumi. Staggiare il prodotto sulle quote di riferimento e frattazzarlo fino all'ottenimento di una superficie liscia e planare, predisponendo preliminarmente i giunti ove necessari. L'acqua d'impasto indicativamente necessaria è pari al 25-35% in peso (3,25-4,55 litri per sacco da 13 kg).

### Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



### Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Per verificare l'idoneità del prodotto, in funzione delle specifiche esigenze, è sempre indispensabile effettuare prove preliminari.

Proteggere le superfici fresche dall'insolazione diretta, dalla pioggia e dal vento, curare la stagionatura umida, prolungata.

Si fa presente che SANALIT è da intendersi solo come sottofondo per successivi massetti cementizi o a base calce. Non è da utilizzare come strato ultimo di camminamento.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **01/07/2019**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

SANALIT è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **01/07/2019**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

Pagina: **3/3**