



FLR.0160

SANASCREED SPEEDY

Conglomerato per massetti e
sottofondi a rapida asciugatura

Codice Doganale

3824 5090

Imballaggi

- Sacco da 25 kg

Applicazione

- Frattazzo
- Pompa
- Spatola
- Staggia

Famiglia
Floortech

Linee prodotti
• Building
• Sanageb
• Floor

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Massetti di sottofondo

Categorie funzionali
• Realizzazione di massetti di sottofondo, livelline e fibre di rinforzo

Aspetto
Polvere

Certificazioni e normative



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Prodotto della linea Sanageb, la linea prodotti di Azichem Srl dedicata dal 1994 ai prodotti per la bioedilizia e il green building, il risanamento ecologico, l'isolamento termico ed il risparmio energetico.



Floor - Prodotti per pavimenti e massetti in calcestruzzo

Prodotto della linea Floor, la linea prodotti di Azichem Srl dedicata ai prodotti principali, complementari e accessori per la costruzione, il ripristino e/o la rivitalizzazione di pavimenti e massetti in calcestruzzo.

Descrizione del prodotto

Conglomerato pronto all'uso, a base di calce idraulica, botticino, aggregati silicei, fibre naturali, acceleranti ed idratanti minerali, per la costruzione, con la sola aggiunta dell'acqua, di massetti e sottofondi interni, a rapida asciugatura. Specifico per condizioni di posa che richiedono rapidi decadimenti dell'umidità iniziale (parquet e superfici lignee in genere), negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Consumi

Circa 17 kg/m² di SANASCREED SPEEDY per ogni centimetro di spessore da realizzare (circa 1700 kg per ogni metro cubo).

Campi d'impiego

Costruzione di massetti e sottofondi a rapida asciugatura. • Nocciola chiaro

Colori disponibili

Caratteristiche fondamentali



Conservabilità:
12 mesi



Diametro massimo aggregato:
5 mm



Miscelare con acqua:
18 %



Spessore minimo consigliato:
5 cm



Temperatura di applicazione:
+8 / +30 °C

Specifiche tecniche

Massa volumica (UNI EN 1015-6): 1950 kg/m³

Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): 30.0 N/mm²

Pulizia strumenti

• Acqua

Supporti consentiti

• Calcestruzzo

Preparazione dei supporti

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc., convenientemente saturate con acqua fino a raggiungere la condizione di "sature a superficie asciutta".

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **01/07/2019**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Modalità d'impiego

Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto. Aggiungere, gradualmente, SANASCREED SPEEDY e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione sino ad ottenere una miscela omogenea, priva di grumi, della consistenza desiderata. Staggiare il prodotto sulle quote di riferimento e frattazzarlo fino all'ottenimento di una superficie liscia e planare, predisponendo preliminarmente i giunti ove necessari. L'acqua d'impasto indicativamente necessaria è pari al 18% in peso (4,5 litri per sacco da 25 kg).

Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Per una corretta definizione delle miscele da utilizzare e per verificare l'idoneità del prodotto in funzione delle specifiche esigenze è sempre indispensabile effettuare prove preliminari.

Proteggere le superfici fresche dall'insolazione diretta, dalla pioggia e dal vento, curare la stagionatura umida, prolungata.

SANASCREED SPEEDY è prodotto/distribuito da



www.azichem.com



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

Aggiornamento del: **01/07/2019**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer