

Tinteggiatura estetico protettiva, anticarbonatazione, impermeabile, da effettuare mediante applicazione in due mani a pennello rullo o spruzzo di pittura pigmentata tipo PROTECH WAC-T di Azichem Srl, a base di elastomeri acrilici in emulsione, polimeri fluorurati termoplastici (Teflon), aggregati fillerizzati ed ossidi colorati pregiati. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare pulito, esente da tracce di vecchie pitture, privo di polvere etc. Su supporti sfarinanti prevedere applicazioni consolidanti mediante l'impiego di PROTECH FIX AC o PROTECH FIX ACS, Eventuali lesioni statiche, di ampiezza millimetrica, dovranno essere preventivamente allargate, impregnate mediante pennello a setole corte con PROTECH FIX AC o PROTECH FIX ACS, quindi colmate con FIBROSTUCK. Applicare il prodotto in 2 mani, a pennello, rullo o spruzzo, diluendo con acqua secondo i seguenti dosaggi:

prima mano = 40 - 50%  
seconda mano = 15 - 20%

Consumo: 350 g/m<sup>2</sup>

Caratteristiche tecniche della pittura PROTECH WAC-T di Azichem Srl:

Indurimento completo (a 20 °C): 10 - 12 h  
Viscosità: 4.000 - 6.000 cP  
Residuo secco (10' a 150 °C): 60%

Certificazioni:

UNI EN 1504-2 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo