



QUARZO SR

Quarzo puro nazionale
selezionato



konstruktive • **leidenschaft**



Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com
www.vimark.com



DESCRIZIONE

QUARZO SR è un inerte indicato come carica indurente per pavimentazioni industriali, arredo urbano, aggregato per il confezionamento di malte, calcestruzzi, conglomerati bituminosi e per sabbature di intonaci, vecchie murature, calcestruzzo ecc.
Lavaggio, essiccazione e setacciatura conferiscono al prodotto caratteristiche granulometriche costanti. Inerte tra i più resistenti in natura, ha un contenuto di biossido di silicio > 93% e una durezza 7 nella scala Mohs.

GRANULOMETRIE

0,2÷1,8 mm.

COMPOSIZIONE

Sabbia silicea pura proveniente da cava nazionale italiana, lavata, essiccata e selezionata granulometricamente.

CONSUMO INDICATIVO

In funzione del tipo di utilizzo.

COLORE

Beige / Giallo ambra.

CONFEZIONE

Sacchi da 25 kg su pallet a perdere da 1575 kg (63 sacchi) protetto da cappuccio elastico.

CONSERVAZIONE

Imballo originale integro ed al riparo dall'umidità, da fonti di calore e dalla luce del sole.

DATI PRODOTTO

<i>Aspetto</i>	inerte	
<i>Colore</i>	grigio chiaro con sfumature policrome	
<i>Massa volumica</i>	2100-2500 kg/m ³	
<i>Contenuto SiO₂</i>	> 93%	
<i>Contenuto di silice libera cristallina respirabile</i>	< 1,0%	CE 1272/2008 Dir. 67/548/CE
<i>Contenuto in fini categoria e valore medio</i>	F3 - 0,1%	
<i>Contenuto Cloruri</i>	0,0004%	
<i>Contenuto Solfati solubili in acido</i>	0,002%	
<i>Contenuto Zolfo totale</i>	0,008%	
<i>Contenuto Carbonati</i>	assenti	
<i>Contenuto Fibre di asbesto</i>	assenti	
<i>Distribuzione granulometrica</i>	0,2÷1,8 mm	

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

